

Ikt.szám: 403/2013

Budaörs, 2013.05.03.

### VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV


Megbízó neve: Metabond Magyarország Kft.  
9030 Győr, Csonkaér u. 5.  
Linczmayer János  
Mintaátvétel időpontja: 2013.04.16.  
Mintavevő neve: Megbízó  
Mintavétel: O akkreditált Ø nem akkreditált  
Megbízás tárgya: Kenőolaj vizsgálata

Vizsgálati sorszám	704/2013	705/2013	706/2013	707/2013
A vizsgált minta jelzése	Minta „A” Motorolaj, Szgk.	Minta „B” Motorolaj, Tgk.	Minta „A+” Motorolaj + 5% Metabond, ECO	Minta „B+” Motorolaj + 5% Metabond, TRUCK
Négygolyós vizsgálat (ASTM D 2783:2003)				
1100 N, kopási átmérő	mm 0,5	0,5	-	-
1200 N, kopási átmérő	mm 0,5	2,4	-	-
1300 N, kopási átmérő	mm 2,4	2,4	-	-
1400 N, kopási átmérő	mm 2,4	2,5	0,5	0,5
1500 N, kopási átmérő	mm 2,5	2,5	0,5	-
1600 N, kopási átmérő	mm -	-	-	1,7
1700 N, kopási átmérő	mm 2,8	2,7	2,3	1,8
2000 N, kopási átmérő	mm 3,7	3,4	2,3	2,1
2150 N, kopási átmérő	mm -	-	2,3	-
2300 N, kopási átmérő	mm heged	heged	3,0	2,3
2450 N, kopási átmérő	mm -	-	-	2,6
2600 N, kopási átmérő	mm -	-	heged	heged

A mérések megbízhatósági értékei a vizsgálati módszerek előírásainak megfelelnek.

A jegyzőkönyv terjedelme: 1 oldal

A jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható és az eredmények kizárólag a 704-707/2013. számú mintákra vonatkoznak.



dr. Kása Zoltán  
vezérigazgató




Nagy Berta  
laboratóriumvezető